

MANACOR - pantaloncini

<p>Descrizione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 tasche sul davanti, • 2 tasche sul retro, • anello portamartello, • buona resistenza ai lavaggi, • buona resistenza alle abrasioni, • rivetti e travette nei punti più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo, • tasca laterale sinistra con pattina, • tasca porta monete, • tasca portametro, • taschino porta cellulare, • tessuto elasticizzato, • tripla cucitura su zone soggette ad usura, • zip YKK®. 		
<p>Manutenzione</p>	<p>Lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C; Non candeggiare; Lavaggio a secco con tutti i solventi previsti dalla lettera F più il tetracloroetilene; il capo sopporta l'asciugatura in tamburo rotativo, con programma di asciugatura a temperatura ridotta; Stiratura a bassa temperatura (max 110 °C).</p>	<p>cod.prod.</p>	<p>V497-0-00 blu jeans</p>
<p style="text-align: center;">  </p>		<p>taglie</p>	<p>44 – 64</p>

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	<i>metodo di prova</i>	<i>Descrizione</i>	<i>risultato ottenuto</i>	<i>requisito minimo/ range</i>
<p>Tessuto base</p>	<p>EN ISO 1833-1977, SECTION 10</p>	<p>Composizione delle fibre:</p>	<p>cotone: 70% poliester: 28% elastan: 2%</p>	
	EN ISO 12127:1997	Peso per unità di area	330 g/m ² ±5%	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (ISO 3071)	Determinazione del pH dell'estratto acquoso	pH 5,3	3,5 <Ph <9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Ricerca di ammine aromatiche e cancerogene nei coloranti azoici	Non rilevate	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 5.3 ISO 5077:2007/ ISO 6330	Stabilità dimensionale (4N-40°C)	Ordito : -0,7% Trama : -0.8%	±3%
	EN ISO 13934-1	Determinazione della resistenza alla trazione	ordito: 940 N trama: 860 N	

SCHEDA PRODOTTO

EN ISO 13937-2	Determinazione della forza di lacerazione	ordito: 28 N trama: 36 N	
EN ISO 12947-2	Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale	28300 cicli	
ISO 105-E04	Solidità del colore al sudore	Acido	Alcalino
	<i>Variatione del colore:</i>	4-5	4-5
	<i>Scarico:</i>		
	acetate	4-5	4
	cotton	4-5	4
	nylon	4-5	4-5
	polyester	4-5	4-5
	acrylic	4.5	4-5
	woll	4-5	4-5
EN ISO 105-C06	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 40°C		
	<i>Variatione di colore</i>	4-5	1-5
	<i>Scarico:</i>		
	acetato	4-5	
	cotone	4-5	
	nylon	4-5	
	poliestere	4-5	
	acrilico	4-5	
	lana	4-5	
EN ISO 105 D01	Solidità del colore al lavaggio a secco		
	<i>Variatione di colore</i>	4-5	1-5
	<i>Scarico:</i>		
	acetato	4-5	
	cotone	4	
	nylon	4-5	
	poliestere	4-5	
	acrilico	4-5	
	lana	4-5	
EN ISO 105-X11	Solidità del colore alla stiratura a 110° C		
	<i>Variatione di colore:</i>		1-5
		secco: 4-5	
		umido: 4-5	
EN ISO 105-X12	Solidità del colore allo sfregamento	Scarico	1 - 5
		secco: 4-5	
		umido: 2-3	